



# MORTERO DE ASIENTO

Mortero de asiento para block y ladrillos

Mortero premezclado con color incorporado y natural para mampostería de elevación con bloques de hormigón.

## APLICACIONES

Apto para el asiento de bloques de hormigón, ladrillos cerámicos y ladrillos comunes.

## COMPOSICIÓN

Cemento blanco o Gris, Aridos de granulometría controlada, cal, aditivos químicos y pigmentos (opcional de acuerdo al color).

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Excelente adherencia al soporte.
- Hidrófugo.
- Buenas resistencias mecánicas iniciales y finales.
- Presentación en diferentes colores.
- Vida útil de la pasta: 30- 45 min. Aproximadamente.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 Hs (Dependiendo de las condiciones climáticas)

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobar que el soporte este firme y seco. Libre de polvo, grasa y líquidos desengrasantes.
- Mezclar solo con agua de red.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, ni superiores a 35 °C.
- No reutilizar material preparado en proceso de fragüe.

## RENDIMIENTOS

Para un espesor de 10 mm. utilizando bloques de hormigón de 15 x 19 x 39 cm. Se consumen aprox. 22 kg/m<sup>2</sup>.

## MODO DE EMPLEO

- 1) Amasar el Mortero de Asiento RC mezclando con agua, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea y dejar reposar aproximadamente 3 minutos.
- 2) Distribuir el mortero sobre la capa superior del bloque ya colocado y en los laterales del bloque a colocar.
- 3) Asentar este último ejerciendo presión para afirmarlo. Continuar hasta completar la hilada.
- 4) Proceder al rehundido de las juntas o terminación al ras, según lo indique el proyecto.

## CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, envase cerrado y al abrigo de la humedad

## PRESENTACIÓN

En bolsa de 30 Kg.



[www.rcpremezclados.com](http://www.rcpremezclados.com)