



PETRAFIX IMPERMEABLE

Mezcla adhesiva Impermeable.
Para piezas y/o cerámicos de media y alta absorción.

- Ideal para Exteriores y Baños / • Elevado Tiempo Abierto
- Mayor Adherencia / • Hidrófugo 100%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tiempo Abierto: 30 minutos.
- Vida útil de la pasta: 2 hs aproximadamente.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. (dependiendo de las condiciones climáticas)
- Tiempo de Rectificación: 40 minutos.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos de granulométrica controlada, aditivos orgánicos e inorgánicos y resinas sintéticas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Apto para soportes base cementicia y/o calcáreo, revestimientos y fachadas Para yeso o sustratos flexibles recomendamos Petrafix en pasta.
- Comprobar que el soporte este firme y seco. Libre de polvo, grasa y liquido desencofrante.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros, la desviación debe ser inferior a 5 mm.
- Respetar la junta de dilatación de las piezas y el agua de amasado.
- No aplicar a temperaturas inferiores de 4°C

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- 1) Colocar 1 parte de agua limpia y 5 partes de **Petrafix Impermeable** de forma paulatina en un balde, mezclando manualmente o con batidor eléctrico hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 5 minutos y aplicar.
- 2) Humedecer el soporte únicamente al aplicar en exposición directa al sol, en días calurosos y/o ventosos o superficies muy absorbentes, sin

dejar charcos.

- 3) Volver a mezclar el mortero, extender sobre el sustrato con cuchara y posteriormente peinar con llana dentada con un ángulo no menor de 70°.
- 4) Colocar el cerámico limpio y presionar energicamente hasta lograr un buen aplastamiento de los surcos sin dejar vacíos debajo de la pieza.
- 5) Finalizar el trabajo rejuntando el revestimiento con nuestra Serie de **Pastinas RC Impermeable** y/o **Pastinas RC Porcelanato** después de 24/48 hs.

RENDIMIENTO

Tipo de piezas	Llana	Rendimiento por Bolsa (30 Kg)	Consumo x m2
Venecitas	N° 6	10 m2	3 Kg
◆ hasta 8 mm	N° 8	7.5 m2	4 Kg
◆ más de 8 mm(*)	N° 12	5 m2	6 Kg

◆ : Cerámicos - (*) Nota: realizar doble encolado

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, envase cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

En bolsa de 30 Kg.



www.rcpremezclados.com