



PETRAFIX BASICO

Mezcla adhesiva Convencional.
Para cerámicos de media y alta absorción

- Ideal para interiores / • Excelente tiempo abierto
- Trabajabilidad / • Buena adherencia / • No se descuelga

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tiempo abierto: 20 minutos.
- Vida útil de la pasta: 2 hs. aproximadamente.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. (dependiendo de las condiciones climáticas)
- Tiempo de rectificación: 40 min.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos de granulometría controlada, aditivos orgánicos e inorgánicos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Solo apto para soportes base cementicia y/o calcárea, para yeso o sustratos flexibles recomendamos Petrafix en pasta.
- Comprobar que el soporte este firme y seco. Libre de polvo y grasa.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros, la desviación debe ser inferior a 5 mm.
- Respetar el agua de amasado del mortero.
- No aplicar a temperaturas inferiores de 10° C y superiores de 35° C.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- 1) Colocar 1 parte de agua limpia y 4 partes de Petrafix Básico de forma paulatina en un balde, mezclando manualmente o con batidor eléctrico hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos. Deje reposar 10 minutos.
- 2) Humedecer el soporte únicamente al aplicar en exposición directa al sol, en días calurosos y/o ventosos o superficies muy absorbentes.
- 3) Volver a mezclar el mortero y extender en

paños pequeños de apróx. 1 m²; peinar con llana dentada con un ángulo de 70°.

- 4) Colocar el cerámico limpio y presionar energícamente hasta lograr un aplastamiento de los surcos.
- 5) Finalizar el trabajo rejuntando el revestimiento con nuestra Serie de Pastinas RC impermeables y/o Pastinas RC porcelanato después de 24/48 hs.

RENDIMIENTO

Tipo de Cerámico	Llana	Rendimiento por Bolsa (30 Kg)	Consumo x m ²
de 20 x 20 cm	N° 6	10 m ²	3 Kg
de 30 x 30 cm (base lisa)	N° 10	6.7 m ²	4.5 Kg

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, envase cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

En bolsas de 1, 5, 10, 15 y 30 Kg.



www.rcpremezclados.com