



MICROCEMENTO COLOR

Revestimiento Cementicio Color

Microcemento RC es un revestimiento cementicio bicomponente predosificado con color incorporado. Se aplica de manera artesanal, con llana metálica adquiriendo de esta manera un veteado superficial único e irrepetible. Su espesor es de 2 a 3 mm y permite en muy poco tiempo renovar los espacios sin tener los trastornos de la obra tradicional.

APLICACIONES

Se puede aplicar sobre:

- Azulejos o cerámicos existentes sin necesidad de romper.
- Mamposterías con revoque grueso o fino.
- Viejos cementos alisados.
- Mesadas de baños y cocinas.
- Bañaderas.
- Carpetas existentes o nuevas
- Paredes y cielorrasos de yeso.
- Muebles.
- Reparación de hormigones a la vista.
- Escaleras y escalones.
- Paredes revocadas o placas de roca de yeso, etc.

COMPOSICIÓN

- **Premezcla:** cemento, áridos silíceos de granulométrica controlada (cuarzos), resinas sintéticas y pigmentos.
- **Auxiliar líquido:** Resinas acrílicas en dispersión acuosa y cargas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Espesor de 2 a 3 mm.
- Rápida colocación.
- Incorporación de malla de fibra de vidrio, para prevenir fisuras.
- Impermeable.

- No requiere juntas.
- Combinable con otros materiales.
- Terminación con distintos tipos de brillo: semimate o brillante.
- Permite la incorporación de logos, textos, guardas, tosetos, etc.
- Amplia variedad de colores.
- Instalación limpia: no genera escombros, sí polvo del lijado.
- Transitado en corto tiempo.
- Uso Interior y Exterior.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No mezclar el mortero con agua de red.
- No aplicar a temperaturas inferiores de 4° C. y superiores a 35° C
- No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.
- No aplicar sobre sustratos flojos, con fisuras o con humedad ascendente.

RENDIMIENTOS

Producto	Rendimiento por Unidad	Consumo x m ²
Microcemento Base x 15 Kg	10.7 m ²	1.4 Kg
Microcemento Color x 10 Kg	9 m ²	1.1 Kg
Auxiliar Líquido x 20 Kg	18.2 m ²	1.1 Kg

MODO DE EMPLEO

La aplicación de este revestimiento debe ser realizada por personal capacitado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte este firme y seco. Libre de polvo, grasa, pintura y líquidos desencofrante.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros, la desviación deberá ser corregida con **Microcemento Base**.
- El soporte no deberá presentar roturas o fallas.
- Para revoques y pisos antiguos o cerámicos engrasados, se deberá lavar con ácido muriático 1:10 y lavar con abundante agua para neutralizar el soporte.
- Para revoques y pisos nuevos, se deberá estabilizar los mismos entre 10 y 15 días.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, envase cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Microcemento Base x 15 Kg.
 Microcemento color x 10 Kg
 Auxiliar líquido x 1, 5, 10 y 20 Kg

CARTA DE COLORES





www.rcpremezclados.com